

OK Autrod 12.51

**Drahtelektrode**

EN ISO 14341-A	G 3Si1 (Drahtelektrode)
EN ISO 14341-A	G 42 3 M21 3Si1 / G 38 2 C1 3Si1
SFA/AWS A5.18	ER70S-6
Werkstoffnummer	1.5125

Kurzcharakteristik

Universell einsetzbare, verkupferte Allpositions-Drahtelektrode für Verbindungsschweißungen an allgemeinen Baustählen, Rohrstählen, Feinkornbaustählen und Schiffsbaustählen. Für höchste Zähigkeitsanforderungen bis zu -50°C TÜV eignungsgeprüft. In Verbindung mit der Großverpackung MARATHON PAC™ sehr gut geeignet für den mechanisierten Einsatz an Schweißstationen und Robotern.

Grundwerkstoffe

P235 / S235 - P420 / S420 u. ä.

siehe Schweißweiser Abschnitt B

Schutzgase nach EN ISO 14175

M2, M3, C1

Durchmesser

0,6 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6

Stromeignung

= +

Schweißposition**Richtanalyse des Drahtes [%]**

C	Si	Mn	
0,1	0,85	1,5	%

Gütwerte des reinen Schweißgutes

Wärme- behandlung	Schutzgas	Streckgrenze ReL N/mm ²	Festigkeit R _m N/mm ²	Dehnung A ₅ %	Kerbschlagarbeit	
					ISO-V J -20°C	J -30°C
U	M21	>= 420	500-640	>= 20	>= 47	>= 47
U	C1	>= 380	470-600	>= 20	>= 47	>= 47
S(620°C/15h)	M21	>= 355	440-570	>= 22	>= 47	>= 47

Leistungsdaten

Durchmesser 1,0 mm			Durchmesser 1,2 mm			Durchmesser 1,6 mm		
Schweiß- strom A	Spannung V	Abschmelz- leistung kg/h	Schweiß- strom A	Spannung V	Abschmelz- leistung kg/h	Schweiß- strom A	Spannung V	Abschmelz- leistung kg/h
80	18	1,0	120	18	1,3	225	28	2,1
300	32	5,6	380	34	8,0	550	38	11,4

Spulentyp

46 (S 200); 69/77 (BS/B 300); 93 (MARATHON PAC™); 93-7 (MARATHON PAC™ Endless); 9A (MARATHON PAC™ Jumbo)

Zulassungen

CE, Seproz, PRS, MRS, ABS, BV, LR, DNV, GL, DB, TÜV

siehe Schweißweiser Abschnitt Q